

# FIELDSTONE

---

# COLLECTION



Wayne Tile  
Company

[waynetile.com](http://waynetile.com)



**GRIGIO**



**BIANCO**



**AVORIO**



**MULTICOLOR**

# Fieldstone



Avorio 6x16



Bianco 6x16



Grigio 6x16



Multicolor 6x16




## SUGGERIMENTI DI POSA / INSTALLATION TIPS


16x40 - 6"x16" . 16x42 - 6"x16"

Per la posa a correre dei formati rettangolari si consiglia di sfalsare la piastrella di 6 cm e, comunque, non oltre 10 cm.  
Per mantenere il modulo degli schemi di posa indicati la fuga sarà di dimensioni variabili.

When laying rectangular tiles we recommend not to stagger tiles by more than 6-10 cm (2" - 4").  
Variable grout line size, in order to maintain the laying modules.











NO



SI

## 16X40-16X42 GRES PORCELLANATO

### PORCELAIN TILE - GRES PORCELANICO

EN 14411:2015	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL PROPERTY CARACTÉRISQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NUMERO METODO DI MISURA HELVIG/METHOD/ NORME/NORMAS/	VALORI PRECISATI DALLA NORMA REQUIRED DIMENSIONS VARIABLES PRÉCISÉES PAR LES NORMES VALORES REQUERIDOS NORMEN/CRITERIE	VALORI VALUES VALEURS WERTE VALORES
	Resistenza chimica Chemical strength Résistance chimique Chemische beständigkeit Resistencia a la ataque químico	UNI EN ISO 30545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi/alcali Resistance to abnormally concentrated acids/alkalis Résistance à faibles concentrations d'acides/alcalis Resistenzahl bei niedrigen Konzentrationen von Säuren und Alkalien Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis Resistenzahl bei niedrigen Konzentrationen von Säuren und Alkalien Resistenzahl bei niedrigen Konzentrationen von Säuren und Alkalien Resistenzahl bei niedrigen Konzentrationen von Säuren und Alkalien	GLA GNA GA
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasser Aufnahme Absorción de agua	UNI EN ISO 10545-3	< 0,5%	0,2%
	Resistenza alla flessione Bending Strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545-4	M > 27N / mm <sup>2</sup>	55,7 N / mm <sup>2</sup>
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada	UNI EN ISO 30545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie No sample must show alterations to the surface Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations appréciables de la surface Die Muster dürfen weder Brüche noch Schäden an der Oberfläche aufweisen Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	Non gelivi Frost-proof Non gélifs Frostfester No presentan gelación
	Resistenza alle macchie Stain resistant Résistance aux taches Gegen Flecken beständig Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 30545-14	Classe > 3 Class > 3 Classe > 3 Klasse > 3 Clase > 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Klasse 5 Clase 5
	Durezza di Mohs Hardness in Mohs degrees Dureté de Mohs Moh'sche Härte Dureza de Mohs	UNI EN ISO	≥ 5° Mohs	6
	Resistenza allo scivolamento (coefficiente di attrito) Slip resistance (coefficient of friction) Résistance au glissement (coefficient de frottement) Beständigkeit gegen Rutschen (Reibkoeffizienten) Resistencia al deslizamiento (coeficiente de roce)	DIN 51130	Alcune superfici Some surfaces Certain surfaces Einige Oberflächen	R10
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión	Classificazione Internazionale Internal Classification System	Popovity analize - Classi di abrasione da 1 a V Ground tiles - Abrasion class from I to V Ce (maillile) - Classe d'abrasion de I à V Steinprüfstein - Abriebklassen I bis V Analizės kriterijai - Clase de la abrasión desde 1 a V	Classe PEI V

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi di linea e nel Catalogo Generale, e in qualsiasi documento di promozione commerciale di Keradom srl hanno lo scopo di dare un'indicazione dei valori riscontrati nei vari lotti e nelle varie tonalità del prodotto, pertanto differenze rispetto a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione.

All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of Keradom srl are meant to be an indication of an average of figures recorded within a span (determined by international law) in several production runs, therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure.