

# LEDGERSTONE

---

# COLLECTION



Wayne Tile  
Company

[waynetile.com](http://waynetile.com)



**ARCTIC**



LAVA



NEVE



GIUNGLA



TROPICAL

# Ledgerstone



Arctic 6x16



Giungla 6x16



Lava 6x16



Neve 6x16





Tropical 6x16

## SUGGERIMENTI DI POSA / INSTALLATION TIPS

16x40 - 6"x16" . 16x42 - 6"x16"









Per la posa a correre dei formati rettangolari si consiglia di sfalsare la piastrella di 6 cm e, comunque, non oltre 10 cm.  
Per mantenere il modulo degli schemi di posa indicati la fuga sarà di dimensioni variabili.

When laying rectangular tiles we recommend not to stagger tiles by more than 6-10 cm (2"-4").  
Variable grout line size, in order to maintain the laying modules.



## 16X40-16X42 GRES PORCELLANATO

### PORCELAIN TILE - GRES PORCELANICO

EN 14411:2016	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL PROPERTY CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NUMERO E METODO DI MISURA NORME/NORMEN/ NORME/NORMAS/ NORME/NORMAS/	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA REQUIREMENT/REQUIS VIAU/PRESCRIPTE PARLES NORMES WERTS/REQUIRENDS NORMVORGABE	VALORI VALUES VALEURS WERTE VALORES
	Resistenza chimica Chemical strength Resistance chimique Chemische beständigkeit Resistencia al ataque químico	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza chimica (concentrazioni di acido) (acid) Resistencia química (concentraziones de ácido) (acid) Résistance chimique (concentrations d'acide) (acid) Resistencia a la acción química (concentraciones de ácido) (acid) Resistenz gegen chemische Einwirkungen (konzentrierte Säuren) (acid) Resistência química (concentrações de ácido) (acid) Resistenz gegen chemische Einwirkungen (konzentrierte Säuren) (acid)	GLA GHA GA
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,2%
	Resistenza alla flessione Bending Strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545-4	N ≥ 37N / mm <sup>2</sup>	55,7 N / mm <sup>2</sup>
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandfähigkeit Resistencia a la helada	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie. No sample must show alterations to the surface or appreciable surface damage. Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations appréciables de la surface. Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen. Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie.	Non gelati Frost-proof Non gelés Frosticher No presentenghiación
	Resistenza alle macchie Stain resistant Résistance aux taches Gegen Flecken beständig Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545-14	Classe ≥ 3 Classe ≥ 3 Classe ≥ 3 Klasse ≥ 3 Classe ≥ 3	Classe 5 Classe 5 Classe 5 Klasse 5 Classe 5
	Durezza di Mohs Hardness in Mohs degrees Dureté de Mohs Moh'sche Härte Dureza de Mohs	UNI EN ISO	≥ 5° Mohs	5
R 	Resistenza allo scivolamento (coefficiente di attrito) Slip resistance (coefficient of friction) Résistance au glissement (coefficient de friction) Rutschfestigkeit (Reibungseffizienz) Resistencia al deslizamiento (coeficiente de roce)	DIN 51130	Attrito soddisfacente Satisfactory friction Fricción satisfactoria Befriedigende Reibung Bace satisfactorio	R10
PEI 	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abriebfestigkeit Resistencia a la atracción	Classificazione Informa Internal Classification system	Piastrelle smaltate - Classi di abrasione da I a V Glazed tiles - Abrasion class from I to V Cajinas esmaladas - Clases de abrasión de I a V Glasierte Fliesen - Abriebklassen I bis V Azulejos esmaltados - Clases de abrasión desde I a V	Classe PEI V

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi di linea e nel Catalogo Generale, e in qualsiasi documento di promozione commerciale di Keradom srl hanno lo scopo di dare un'indicazione dei valori riscontrati nei vari lotti e nelle varie tonalità del prodotto, pertanto differenze e rispetto a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione.

All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of Keradom srl are meant to be an indication of an average of figures recorded within a span (defined by international law) in several production runs, therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure.